

LEA

CERAMICHE

Voci di Capitolato | Collezione ABSOLUTE -

Fornitura di lastre ceramiche in gres porcellanato laminato LEA Ceramiche Slimtech per pavimenti e rivestimenti.

Caratteristiche prodotto

Lastre di gres porcellanato laminato LEA Ceramiche - Slimtech, totalmente carbon neutral (CO₂ generata dal ciclo di vita neutralizzata al 100%), prodotte in formato massimo 3000x1000 mm e spessore 5 mm, rinforzate con rete in fibra di vetro, ottenute da materie prime di elevato pregio e purezza (argille chiare, fondenti feldspatici e pigmenti ceramici ad alta resa cromatica), e realizzate mediante pressatura a secco su nastro di polveri atomizzate, successivamente sinterizzate tramite cottura industriale a temperature superiori a 1200°C. L'innovativo processo produttivo di Slimtech permette di ottenere un prodotto leggero, planare e flessibile, ma allo stesso tempo compatto, inassorbente, ingelivo, resistente alle macchie, agli attacchi chimici e agli sbalzi termici; l'applicazione della rete in fibra di vetro conferisce al prodotto elevata resistenza ed estrema versatilità e facilità di impiego per molteplici usi nel mondo dell'architettura.

Conformità alle norme EN 14411-G / ISO 13006-G

La collezione ABSOLUTE Slimtech 5plus è conforme alle normative richieste per la prima scelta in Italia e in Europa UNI EN 14411-G e a livello internazionale ISO 13006-G.

Certificazioni qualità ed ecologiche

Il mantenimento delle caratteristiche di prodotto è garantito dal Sistema di Gestione della Qualità messo in pratica da LEA Ceramiche nei propri stabilimenti e certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001.

La collezione è prodotta in stabilimenti dotati di Sistemi di Gestione Ambientale certificati UNI EN ISO 14001 (norma riconosciuta a livello internazionale) ed EMAS (Regolamento 1221/09 - sistema comunitario di ecogestione e audit).

La collezione contribuisce a soddisfare i criteri per l'ottenimento di crediti LEED.

Il prodotto non contiene VOC (sostanze organiche volatili) ed ha ottenuto la certificazione GREENGUARD GOLD.

È disponibile la Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD), che comunica in modo trasparente le prestazioni ambientali della collezione ABSOLUTE Slimtech 5plus basandosi sull'analisi del ciclo di vita (LCA).

Per tutti gli articoli della collezione è disponibile il calcolo dell'impronta di carbonio (CFP) lungo l'intero ciclo di vita, espressa come CO₂ equivalente per unità di prodotto, certificata secondo la norma ISO 14067.

La collezione è conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali applicabili al gres porcellanato presenti nel D.M. 23 giugno 2022 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi".

Think Zero: le lastre ultrasottili Slimtech sono totalmente carbon neutral e prodotte con tecnologia innovativa in grado di ridurre al minimo l'impatto ambientale: la CO₂ generata dal ciclo di vita di questo prodotto è stata neutralizzata al 100% con l'acquisto di carbon credit appartenenti allo standard CDM (Clean Development Mechanism).

Caratteristiche antibatteriche

Grazie alla tecnologia antibatterica Protect, le piastrelle della serie ABSOLUTE Slimtech 5plus possiedono una protezione continua, efficace e duratura contro la proliferazione dei batteri, testata e certificata secondo le norme ISO 22196 o ASTM E3031.

Descrizione commerciale di prodotto	
Azienda	LEA CERAMICHE (Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A.)
Collezione	ABSOLUTE Slimtech 5plus
Colori	TOTAL WHITE, TOTAL BLACK
Formati	100x100 cm Rect SAT 100x100 cm Rect LEV 100x300 cm Rect SAT 100x300 cm Rect LEV
Superfici	SAT - Consigliato per pavimenti in ambienti residenziali e commerciale leggero. LEV - Consigliata, oltre che per rivestimenti, anche per pavimenti in ambienti residenziali o commerciale leggero (solo Total White) non sottoposti ad elevate sollecitazioni, ove non siano richieste prestazioni antiscivolo. La presenza sporadica di piccole disuniformità o di puntini sulla superficie è da ritenersi come caratteristica del materiale e della particolare lavorazione. Qualora il prodotto sia posto a diretto contatto con l'esterno, si consiglia di utilizzare soluzioni protettive al fine di prevenire la formazione di graffi.
Bordi	RETTIFICATI (RECT)
Spessori	5,5 mm



ISO 9001

ISO 14001

EMAS

GREENGUARD
GOLD

LEED

LEED

EPD

CFP

CRITERI AMBIENTALI
MINIMI

ULTRATHIN - CO₂ NEUTRAL
ULTRASUSTAINABLE

ANTIBACTERIAL

LEA

CERAMICHE

Voci di Capitolato | Collezione ABSOLUTE - SLIMTECH

Caratteristiche tecniche

Tipologia di prodotto: gres porcellanato laminato a massa colorata (UGL)

Conforme a ISO 13006-G (Gruppo Bla), EN 14411-G (Gruppo Bla)

Caratteristica tecnica	Metodo di prova	Requisiti prescritti da EN 14411-G / ISO 13006-G Gruppo Bla-UGL	Valori medi ABSOLUTE Slimtech 5plus
Assorbimento d'acqua	ISO 10545-3	$\leq 0,5\%$	0,1% (*)
Resistenza a flessione	ISO 10545-4	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	45 N/mm^2
Resistenza all'abrasione profonda	ISO 10545-6	$\leq 175 \text{ mm}^3$	CONFORME
Dilatazione termica lineare	ISO 10545-8	Requisito non previsto	$\alpha \leq 7 \cdot 10^{-6} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$
Resistenza alle macchie	ISO 10545-14	Classe 3 min.	5 RESISTENTE (SAT) ≥ 3 (LEV)
Resistenza all'attacco chimico (**)	ISO 10545-13	Come indicato dal produttore	LA, HA RESISTENTE (SAT) LB, HB (LEV)
Resistenza al gelo	ISO 10545-12	Nessuna alterazione	RESISTENTE
Caratteristiche dimensionali	Lunghezza e larghezza	ISO 10545-2	RECT $\pm 0,3\%$, max $\pm 1 \text{ mm}$
	Rettilineità dei lati	ISO 10545-2	RECT $\pm 0,3\%$, max $\pm 0,8 \text{ mm}$
	Ortogonalità dei lati	ISO 10545-2	RECT $\pm 0,3\%$, max $\pm 1,5 \text{ mm}$
	Planarità	ISO 10545-2	RECT $\pm 0,4\%$, max $\pm 1,8 \text{ mm}$
	Spessore	ISO 10545-2	$\pm 5\% \pm 0,5 \text{ mm}$
Resistenza allo scivolamento	ANSI A326.3	-	ID - DCOF ≥ 0.42 (Dry): SAT, LEV IW - DCOF ≥ 0.42 (Wet): SAT
Stonalizzazione	ANSI A137.3	Come indicato dal produttore	V1
Reazione al fuoco	EN 13823	CPR (UE) 305/2011, 2000/147/CE, UNI EN 13501-1	Classe A2-s1,d0 (parete)
	EN 9239-1		Classe A2 _{fl} -s1 (pavimento)
Conducibilità termica	EN 12524	-	$\lambda = 1,3 \text{ W/m }^{\circ}\text{K}$
Fuga minima consigliata (***)	Interno	-	1 mm (parete) 2 mm (pavimento)
	Esterno	-	5 mm (parete)

(*) Valore medio riferito al solo materiale ceramico.

(**) Ad esclusione dell'acido fluoridrico e suoi derivati.

(***) Salvo diversa indicazione dei Codici di Posa Nazionali. La larghezza delle fughe deve comunque essere decisa dalla Direzione Lavori.



ISO 9001

ISO 14001

EMAS

GREENGUARD
GOLD

LEED

LEED

EPD

CFP

CRITERI AMBIENTALI
MINIMI

ULTRATHIN - CO₂ NEUTRAL
ULTRASUSTAINABLE

ANTIBACTERIAL